



**Scheda tecnica:**  
**VERNICE NERA**  
**Bituminosa**

**Codice:**  
**2716**

**Sigla:** ST716  
**Rev.:** 7  
**Data:** 06/03/20

**Tipo di prodotto:**

Protettivo anticorrosivo per manufatti metallici.  
Strato di imprimitura di manufatti porosi.

**Confezioni:**

Latte da 20 Kg, 4 litri e 0,750 litri.

**Natura del legante:**

Bitume ossidato.

**Resa teorica** (spessore film secco 50 µm): 10 m<sup>2</sup>/lt.

La resa effettivamente riscontrata può variare sensibilmente in funzione della porosità del supporto e del sistema applicativo impiegato.

**Specifica tecnica del prodotto:**

*Aspetto:* Liquido nero

*Contenuto in solidi:* 52+/- 2%

*Flash point:* <21°C

*Punto di rammollimento °C:* 100-110

*Punto di rottura (FRAASS):* -8°C

*Indice di penetrazione:* 3

*Duttilità a 25 °C min. cm:* 2

*Volatilità a 163°C % in peso:* 0.2

*Densità a 25°C:* 1.14 +/- 0.2 Kg/lt

*Solubilità in CS<sub>2</sub> min % in peso:* 99.5

*COV:* 471 g/litro

**Impieghi / applicazioni:**

Strato di imprimitura di manufatti porosi (es. legno, strutture murarie, ecc.), che agevola la successiva adesione di manti impermeabilizzanti.

Protettivo anticorrosivo per manufatti metallici.

**Modalità d'impiego:**

Pronto all'uso.

E' necessaria un'accurata pulizia delle superfici da trattare con asportazione delle parti non aderenti.

Può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo.

Non applicare su superfici umide o bagnate.

Utilizzabile anche per immersione.

**Essiccazione:**

Fuori polvere: 10 - 20 minuti;

Al tatto: 80 - 120 minuti;

In profondità: 12 ore.

**Ulteriori informazioni:**

Per una eventuale diluizione (max 10%) e la pulizia degli attrezzi si consiglia l'utilizzo del diluente sintetico 608 o del diluente universale 610.

Conservare in luogo fresco e asciutto, ed in latta ben sigillata.

Il prodotto risulta stabile 12 mesi nell'imballo originale.

*Le informazioni sopra riportate sono redatte in base alle nostre conoscenze teoriche ed applicative. La società, tuttavia, non si assume nessuna responsabilità poiché le condizioni d'uso e impiego non sono soggette al controllo della Fidea SpA.*