



Fiche technique :  
**FIXATIF MURAL**

Code :  
**1265**

Réf.: ST265  
Rév.: 9  
Date : 02/12/2010

**Type de produit :**

Fixatif pour les murs.

**Formats :**

Bidons de 20 litres.  
Pots de 5 litres.

**Caractéristiques du produit :**

Fixateur transparent à base de Pliolite®, de solvants aliphatiques et aromatiques.

**Caractéristiques techniques du produit :**

CARACTÉRISTIQUE	UM	VALEUR	MÉTHODE	TOLÉRANCE
État physique	Fluide		Visuelle	//
Aspect	Jaunâtre mat		Visuelle	//
Densité à 20°C	Kg/dm <sup>3</sup>	0,820	Met. Int. ISTR. 44	± 0,005
Indice de réfraction 20°C	IR	1,453	Met. Int. ISTR. 46	± 0,005
Résidu sec : à 120°C	%	12	Met. Int. ISTR. 45	± 1
Viscosité Gobelet Ford n° 2 à 20 °C	Secondes	29	ASTM D 1200	± 2

**Utilisations / applications :**

Primaire d'imprégnation de surface Pliolite®, monocomposant, à séchage physique.

Produit pour les murs neufs et anciens, applicable à l'extérieur et à l'intérieur.

Il est adapté comme primaire pour les enduits de ciment, les enduits à la chaux et les enduits peints, le béton armé, le béton, le fibrociment et le plâtré.

Grâce à ses propriétés consolidantes, le produit est particulièrement adapté aux supports muraux anciens ou aux murs peints avec des peintures non lavables.

**MURS NEUFS**

Il uniformise l'absorption de la peinture ultérieure et élimine le problème des agents de démoulage sur le béton armé et le béton.

**MURS ANCIENS PEINTS AVEC DES PEINTURES NON LAVABLES**

Grâce à son pouvoir mouillant élevé, il pénètre en profondeur et consolide l'enduit.

**MURS EXTÉRIEURS NEUFS ET ANCIENS**

Il empêche la migration des sels de calcium de l'enduit vers l'extérieur car il est imperméable à la vapeur d'eau.



*Fiche technique :*  
**FIXATIF MURAL**

**Code :**  
**1265**

**Réf.:** ST265  
**Rév.:** 9  
**Date :** 02/12/2010

**Méthodes d'utilisation :**

Le produit peut être appliqué au pinceau, par pulvérisation ou au rouleau de laine à poils courts, à une température comprise entre 5 °C et 40 °C et avec une humidité relative ambiante maximale de 80 %.

Les murs anciens doivent être brossés à la main avant l'application du produit, en éliminant soigneusement toute peinture écaillée.

Les murs neufs ne nécessitent pas de préparation.

Le produit est prêt à l'emploi et doit être agité avant l'application.

Le rendement du produit (application d'une couche) est d'environ 8-10 m<sup>2</sup>/l, en fonction de l'absorption du support.

Le produit sèche complètement en 3 à 5 heures selon les conditions ambiantes.

Le produit peut être recouvert avec toutes les peintures et émaux à base d'eau.

**Informations supplémentaires :**

Le produit est conforme au décret législatif n° 161 du 27 mars 2006 pour la limitation des émissions de C.O.V (composés organiques volatils).

<i>Produit</i>	<i>Valeur limite du produit prêt à l'emploi (g/l) - D.Lgs. n. 161/06</i>
Primaires de fixation	750 (BS)

**Teneur en COV du produit prêt à l'emploi :** Max. 722 g/L à 20 °C.

*Les informations ci-dessus sont établies au mieux de nos connaissances théoriques et applicatives. L'entreprise décline toutefois toute responsabilité puisque les conditions d'utilisation et d'application ne sont pas soumises au contrôle de Fidea SpA.*